


# COMMENT RELOOKER SES MEUBLES DE CUISINE ?

## QUELLE QUANTITÉ DE PRODUITS ?



**3 grandes portes/tiroirs + 6 petites portes + 1 façade de tiroirs + plinthes + 2 côtés pleins + bandeaux de coffrage et corniches**  
 1.2 litre de sous couche Eléopro  
 1.2 Litre de satinelle (ici 2 tons différents à partager)  
 500 ml de vitrificateur



Quantité donnée pour des portes de 50 cm de large, peinte recto/verso en 2 couches.



**12 portes/tiroirs (3 non visibles sur la photo retour de droite) + plinthes + Poutre+ bandeaux de coffrage et corniches + 4 côtés pleins**  
 2 litres de sous couche Eléopro  
 2 litres de peinture satinelle  
 1 l de vitrificateur

## 1 – PREPARATION

- ⇒ Suivre IMPERATIVEMENT les consignes sur la fiche « **PREPARATION MEUBLE AVANT RELOOKING** »
- ⇒ Définir l'effet déco souhaité (fiches techniques effets déco) et prévoir les produits nécessaires.
- ⇒ Choisir ses outils (fiche adaptée)
- ⇒ S'il existe déjà des frottements de portes ou de tiroirs, poncer ces zones pour palier l'épaisseur qui sera créée par la peinture.



## 2 – RÉALISATION

**Etape 1** Appliquez une 1<sup>ère</sup> couche fine et régulière d'ELEOPRO au petit rouleau, à la brosse plate ou au spalter.

*(préférez l'eleopro gris, si vous souhaitez peindre en satinelle de couleur intense, par exemple rouge passion, mandarine, wengé, granny, aubergine...)*

- Laissez **sécher 24 h** minimum impérativement  
*La sous couche est sèche au toucher assez rapidement, mais elle nécessite un séchage en profondeur.*

**1 bis** Appliquez une 2<sup>ème</sup> couche d'ELEOPRO

- laissez sécher 24 à 48 h

*Cette 2<sup>e</sup> couche assure une meilleure solidité : elle est donc obligatoire pour les meubles de cuisine.*

**Etape 2** Appliquez 2 couches de SATINELLE à 6 h d'intervalle,

- Pour les "effets déco" shabby et patine, il faudra mélanger 20% de décomat dans la satinelle.

**Etape 3 facultative** Choisissez votre "EFFET DECO"

- Patiné, brossé, voilé, shabby, usé ...
- Suivre les consignes des fiches techniques détaillées (sur le site)

**Etape 4** Protégez avec le VITRIFICATEUR

- Après 24 h minimum de séchage de la satinelle appliquez 2 ou 3 couches (à 24 h minimum d'intervalle) en fonction de l'usage du meuble, et des zones de frottement.

*Il est très important de respecter le temps de séchage pour ne pas capter d'humidité sous le vitrificateur, car cela le fragiliserait.*

### IMPORTANT

Les temps de séchage sont impératifs pour assurer une bonne solidité de l'ensemble, sous couche et vitrificateur contiennent de la résine qui réclament un séchage « à cœur ». Une fois le travail terminé manipuler avec délicatesse pendant plusieurs jours.



## 3 – NETTOYAGE D'ENTRETIEN :

- ✓ Nettoyage des surfaces peintes en douceur avec un chiffon sec ou à peine humide, si s'il le faut avec une éponge et de l'eau savonneuse.
  - Évitez les produits ménagers abrasifs, détergents, dégraissants, qui agressent et altèrent le vitrificateur et la peinture.
- ✓ Au besoin, appliquer une nouvelle couche de vitrificateur une fois par an sur les zones de frottement.